

Latapasta

Ferdigblandet flislim

Produktbeskrivelse

Latapasta er et høyfleksibelt fuktbestandig pastalim ferdig blandet til bruk. Kun til innendørs bruk. Siger ikke.

Liming av

Veggfliser, marmor og mosaikk.

Underlag

Betong, puss, gipsplater, malte flater, vinylbelegg, vinyltapet, sponplater og kryssfinerplater. Kan ikke brukes i bassenger.

Forarbeid

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. På plateunderlag i våtrom påføres Latasperre i 2 strøk. På steder hvor vannbelastningen er ekstra stor påføres Latasperre i 3 strøk. Sugende underlag som betong og puss primes med Lataprimer blandet med vann i forholdet 1 : 1 Vinylbelegg og malte flater rubbes med sandpapir og vaskes med sterkt salmiakkvann.

Påføring

Latapasta trekkes på underlaget med en 6 x 6 mm tannsparkel. Dette er den mest brukte tannstørrelse. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Dette innebærer at man ikke trekker på mer lim enn det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full kontakt oppnås.

Fuging

Normalt kan fuging starte ett døgn etter liming av flisene. Pastalim trenger luft for å tørke. Vær derfor nøye med at limet har tørket før man fuger. I enkelte tilfeller må man vente to døgn før limet er tørt. Til fuging brukes Latafug eller Flexfug for fugbredder under 6 mm og Klinkerfug for fugbredder over 5 mm.

Emballasje

2 kg, 4 kg og 8 kg spann.

Lagring

Romtemperatur 12 timer før bruk.



LATICRETE®
SYSTEMET

Forhandler:

Latapasta

Tekniske spesifikasjoner

Produktidentitet

Konsistens	Pasta
Farge	Hvit
Egenvekt	1,75
Tørrestoffinnhold	80 %
Brennbarhet	Nei
Lagring	2 år. Frostfritt

Bruksegenskaper

Brukstemperatur	+ 5°C til + 30°C
Åpen tid	20–25 minutter
Tørketid	12 til 24 timer
Start fuging	Ca. etter 24 timer

Sluttegenskaper

Kokepunkt	100°C
pH verdi	8,5

