

JOTUN GRUNNING FOR TAPET



E010129 12.2007

Jotun Grunning for Tapet er basert på vinylmodifisert alkydemulsjon og spesialformulert til behandling av tekstil- og papirtapeter, samt ny glassfiberstrie og ny miljøtapet. Ulike tapeters struktur og sug vil påvirke påføring og forbruk. Benyttes som understrøk for lateksmaling på de fleste typer tekstil- og papirtapeter. Enkelte tekstiltapeter vil ikke egne seg til overmaling da noe av trådene vil løse seg opp og danne et lurvete utseende. Gjør prøveoppstrøk med Jotun Grunning for Tapet før arbeidet igangsettes.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA/Alkydemulsjon
Farger.....	Gråhvit
Viskositet.....	112 K:U:
Litervekt.....	1,26
Tørrstoff i volum %	54

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Tekstiltapet: 2-6m ² /liter, avhengig av type tekstiltapet. Papirtapet: 10-15m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull (pensel til nødvendig utsparing)
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	1 time
Min. intervall for overmaling.....	12 timer Ved høy luftfuktighet og/eller lav temperatur, eller stort forbruk av Jotun Grunning for tapet må tiden for overmaling forlenges. Dette for å unngå etterlukt.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	3 og 10 liter
Anmerkning.....	Rør godt om. Underlaget og luftens temperatur må være min. +10 grader C. Må fraktes og oppbevares frostfritt.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Tapet som har løsnet i skjøter, langs lister og i hjørner, må limes fast før behandling med Jotun Grunning for Tapet. Vanlig kontaktlim er velegnet til dette formål. Kontroller også om løse punkter kan forekomme andre steder på flatene. Disse kan utbedres ved å gjøre et snitt i trådretingen og påføre nevnte limtype. Etter at Jotun Grunning for Tapet er påført kan blæring likevel oppstå. Disse utbedres som ovenfor nevnt. Deretter påføres Lady Vegg Silkematt 10/Halvblank 25. (alt. Strax Vegg) i ønsket farge. Alkydbasert maling bør ikke benyttes direkte på tekstiltapeter.

BRUKSMÅTE:

Jotun Grunning for Tapet skal påføres jevnt og ikke for tykt med rull. Avbryt ikke påføringen midt på en flate, men mal ferdig hele felter for å unngå overlapping. Utsparing gjøres med pensel, men rull bør benyttes så tett inntil lister o.l. som mulig for å unngå nyanser i det endelige resultatet. Forbruket er avhengig av type tapet som skal behandles. Ved bruk av lyse farger kan 2 strøk Lady Vegg Silkematt 10/Halvblank 25 være nødvendig. Ved bruk av mørke farger bør ett (fyldig) strøk dekke. Påse lik metningsgrad mellom pensel og rull.

NB! Jotun Grunning for tapet skal IKKE tynnes med vann før bruk.

MILJØMERKING:

Jotun Grunning for tapet er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredstiller kravene til miljømerkene Svane og EU-blomsten.



AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
