

REWAH REDISIL S

MODEL TEXT FOR THE SPECIFICATIONS

FARGELØS FUKT SPERRE MED REWAH REDISIL S

Arbeids forklaring

Byggematerialene av mineral er behandlet med en fargeløs, klar for bruk vannavvisende væske for å beskytte dem mot forurensing og regn inntrenging.

Klargjøring

For svært forurenset materiale

materialene må renses før behandlingen (se rense metoder).

For svært værutsatte materiale

før behandlingen en stein herder må påføres materialet (se stein herder).

I alle tilfellene

Ikke start behandling før dårlige skjøter, revner, sprekker og hull er reparert (se reparerings metoder, tilslagsmaterialer).

Planter, vinduer, byggematerialer som ikke skal behandles og lettere eller ikkeporøse byggematerialer må tildekkes.

Mulige sprut på disse må straks fjernes med ren white spirit.

Arbeid metode

To lag må påføres med et intervall på ca 1 time, avhengig av absorpsjonkraften av basen. Product er påført med en kost eller en lavtrykks pumpe.

Påføringen kan startes enten ved topp eller bunn av ytterveggen.

Produktet må påføres jevnt til metningsgrad. Vær sikker på at behandlete områder flyter ordentlig inn i hverandre.

Ta i betraktning ytterlige instruksjoner nevnt av fabrikanten.

Produkt valg

Bare et klar til bruk produkt som velges og levert i original pakken med original merking er i oppfyllelse med alle aktuell bestemmelser.

Produktet må være ButgB-godkjent som viser at den er i det minste et klasse B1 produkt På alle testede baser hittils og når det kommer til effektivitet et klasse A produkt angående reduksjon i vanddamp diffusjon.

Den utførende må inkludere det tekniske informasjonsbladet til produktet valgt av entreprenøren. Kunden har rett til å nekte produkter som er uakseptable basert på upassende arbeidsmetoder eller produkt egenskaper.

Beskrivelse

Produktet er flytende, fargeløs og klar til bruk.

Etter polymerisjon skifter produktet til et vannavvisende og pustende beskyttelse som ikke danner en film.

Takket være høy gjennomtrengelighets kraft dannes et hydrofob område som er utenom rekkevidde for UV stråler og erosjon av atmosfæriske innflytelse.

REWAH REDISIL S

MODEL TEXT FOR THE SPECIFICATIONS

Karakteristikker og egenskaper

Innhold av aktive ingredienser:	10 % oligomer siloxanes metyl ethoxy type
Egenvekt:	+/- 0.8 l
Flammepunkt:	39 ° C
Farge:	fargeløs
Effektivitet på teglstein før og etter akselerert aldring:	100 % - klasse A produkt
Effektivitet på stein før og etter akselerert aldring: (se BUtgb rapport 00/2012)	> 90 % - Klasse A eller B1 produkt depending on the kind of stone
Forminskning i vanndamp gjennomtrengelighet etter fukt impregnering:	< 5 % - Klasse A produkt

Den utførende må inkludere det tekniske informasjonsbladet til produktet valgt av entreprenøren.
Kunden har rett til å nekte produkter som er uakseptable basert på upassende arbeidsmetoder eller produkt egenskaper.

.