

REWAH TENSIOCOAT

FUKTIGHETSBEKYTTET, MIKROPORØS OG DAMP-ÅPEN
FARGET MALING LAGET AV SPREDNING AV MIKROPOLYMER
OG EN SILAN HYBRID FOR BESKYTTELSE AV YTTERVEGGER
OG STRUKTURELLE KONSTRUKSJONER.

Anvendelse

REWAH TENSIOCOAT er brukt som en dekorativ, fukt beskyttelse for forskjellige bygge materialer som teglstein, stein, betong og alle vann eller syntetisk bindende pussing.

REWAH TENSIOCOAT er svaret på behandling hvorved mikroporøse egenskaper av mineralbasert maling og fuktbeskyttende karakteristikker av en høy grad trenger akrylmaling.

REWAH TENSIOCOAT er brukt i nye konstruksjoner og renovering.

Produkt beskrivelse

REWAH TENSIOCOAT er en halvflytende kledning som er klar for bruk og tilgjengelig i flere farger. Malingen er bare tilgjengelig i matt glans.

Bort sett fra standard hvit har vi en bred rekke av farger i samsvar med forskjellige fargekart. Vi tilbyr også base kledninger for skredder-sydde farger ved hjelp av Monomatic systemet.

Når REWAH TENSIOCOAT er tørr dannes et beskyttende lag som fuktighets beskytter som et høykvalitets akrylmaling men som også har mikroporøs og damp-åpne kvaliteter som en mineralbasert maling.

Resultatet er en ideell beskyttende lag hvorved det behandlede materialet beholder sine egenskaper med tanke på miljømessig fuktskifte. Selv innesperret vann forårsaket av design eller byggefeil vil kunne tørke opp uten å påføre skade.

Takket være tensio-aktive kvaliteten av kledningen vil ikke vann og smuss penetrere belegget som resulterer i en permanent ren og lettrensende overflate.

Kledningen danner også ett lag som er flammesikker.

Karakteristikk og egenskaper

Form:	halvflytende
Tetthet:	+/- 1,5 (hvit, pastell og medium farger) +/- 1,2 (sterkt tonet)
Innhold av tørre substanser:	+/- 61 %
Ingredienser:	silan hybrid mikropolymer
Fukt motstand:	< 0,1 W (kg/m ² . 24 timer) Klasse 1: vanntett
Puste kapasitet:	< 0,1 Sd (m) Klasse 1: damp-åpen mikroporøs

Forskrifter

Klargjøring

Overflaten som skal behandles må være egnet og i god behold. Den må være tørr og ren og all støv, smuss, fett må fjernes.

Mur og alle andre materialer inkludert skjøter må være frostbestandig, alkali fri og fri for salpeterutslag.

Pulveraktige baser må forhåndsbehandles med REWAH TENSIOCOAT PRIMER

Arbeid metode

REWAH TENSIOCOAT påføres med en kost, rull eller sprøytepistol i to lag. Normal tørketid mellom to lag er 4 timer.

Advarsel

Minimums temperatur for filmdannelse av REWAH TENSIOCOAT er 10 °C. Som for alle vannbaserte malings systemer, påfør ikke i direkte sollys, dis, regn, ved sjanse for regn eller frost. For å unngå overlappings merker, må lagene påføres våt mot våt.

Transport og lagring av produkter utenom frost.

Utstyret burde renses straks etter bruk med vann eller såpevann.

Sikkerhets Informasjon – Transport – Behandling og lagring - Avfall

Slå opp i produkt-relatert sikkerhets informasjon blad fra Rewah i overholdelse med EEG 91/155 retningslinjer.

Informasjonen I overnevnte sikkerhets informasjon blad har blitt skrevet opp med stor påpasselighet og er basert på erfaring tilgjengelig på dato av utgivelse.

Vi tar ikke på oss noe ansvar for skade eller hindring som kan bli forårsaket av produktet.

Dosering

0,250 – 0,300 l/m²

Forpakning

10 og 20 l

Viktighet

All data inkludert I dette blad, produkt retningslinjer og andre tilrådninger er basert på omfattende forskning og erfaring. De er likevel ikke forpliktende likeså i relasjon til tredjeparts ansvar. De beskytter ikke kunden mot kontroll av produkter og forskrifter for deres velegnethet.

Karakteristikker and egenskaper beskrevet er gjennomsnitts verdier og analysert registret ved 20°C, avvik er tolerert. Vår kundeservice vil med glede svare på dine spørsmål.